

КОЛОДА РАЗРУБОЧНАЯ

Условия хранения и эксплуатации

Колода разрубочная изготавливается из древесины твердой породы (дуба) высотой 30 см, 50 см, 70 см, 100 см, диаметром 40-80 см. Поверхность колоды цилиндруется и пропитывается пищевым парафином.

В некоторых случаях после цилиндровки боковой поверхности колоды появляются незначительные дефекты (выпадение сучка, отщепление древесины и т.д.). После цилиндровки колоды боковая поверхность заделывается смесью пищевого парафина и щепы дуба, а затем окунается в емкость с пищевым парафином для консервации. Обработанные таким образом боковые поверхности не являются причиной для непригодности колоды к эксплуатации.

Колода разрубочная имеет естественную влажность (30-60%), поэтому допускаются трещины различной длины, а ширины не более 3-4мм.

Не следует хранить колоду в сухом и теплом помещении, от этого могут появляться большие боковые трещины и сечения. Колоды разрубочные, особенно большого диаметра от 55 см и более, иногда имеют на сердцевине трещины, которые в процессе изготовления заделываются чопами, зашлифовываются и покрываются парафином. Это не является причиной для непригодности колоды к эксплуатации.

Колода представляет собой часть ствола дуба естественной влажности, поэтому производитель рекомендует:

- Хранить колоду разрубочную в прохладном месте при высокой влажности воздуха не более 1 месяца.
- При эксплуатации колоду следует ежедневно мыть водой и моющими средствами и посыпать рабочую поверхность солью. Парафиновое покрытие не является 100% гарантией ее сохранности. Она должна быть постоянно сырой.

Большие боковые трещины и сечения, а также ослабленные кольца появляются на колоде только при длительном хранении или эксплуатации в сухом и теплом помещении. Данные деформации не являются производственным браком!!!

Срок службы разрубочной колоды от 6 до 24 месяцев. Гарантия при соблюдении выше указанных условий – 6 месяцев.



М.П.

Ген. Директор ООО «Древесина»

Федичев В.И.